

Produto | **LACA UV DE TEXTURIZAÇÃO MÉDIA** Código | **2070.TX02**
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Indicações

A **Laca 2070.TX02** é um verniz multi-uso desenvolvido para trabalhos que necessitam de acabamento com efeito de textura de médio brilho, tem média flexibilidade e pode ser impresso como verniz localizado. Indicado para impressão serigráfica sobre Vinil adesivo, Papel e derivados, Poliestireno, Policarbonato, PET, PETG, PVC rígido e semi-flexível, Laminado de BOPP fosco, Polietileno tratado. Para impressão sobre Polipropileno tratado adicionar ao verniz 5% de Promotor de Adesão 2100.PAD para melhorar a aderência.

Instruções de uso

Preparação: Se for necessário ajuste de viscosidade, pode-se adicionar no máximo 10% do Redutor de Viscosidade 2100.RDT.

Impressão por serigrafia: Poliéster Monofilamento 120 a 180 fios/cm.

Cura: A Laca UV Textura 2070.TX02 requer uma exposição mínima de 80 mJ/cm² de dosagem UV, dosagem esta que dependerá das características da curadora (potência da lâmpada e velocidade de esteira).

Limpeza de Telas: As telas podem ser limpas com Solvente de Limpeza 2100.SOLV.

Rendimento: 90m² p/kg (impresso com tela 150 fios).

Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.

Produtos Auxiliares**Código**

Redutor de Viscosidade.....	2100.RDT
Solvente para Limpeza.....	2100.SOLV

Embalagens Disponíveis

Pote de 1 Kg		Galão de 4 Kg
--------------	--	---------------

Informações Adicionais**Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Armazenamento

Todos os produtos UV devem ser bem armazenados em embalagens de polietileno preto e em local apropriado com temperatura abaixo de 40°C.

Validade: 18 meses