

Produto | **TINTA EPÓXI**Código | **5800**Utilização | **Para Piso****Indicações**

A **Tinta Epóxi 5800** é indicada para pintura sobre piso de concreto, cimento, madeira e pedra. Possui acabamento brilhante, alta dureza e resistência química.

Instruções de uso

Preparação da Superfície: Limpar o local antes de iniciar a pintura, a superfície deverá estar isenta de resíduos, como graxa, óleos e pó.

Preparação: Misture 25% do Catalisado 4801.CAT em 75% de tinta Epóxi, ou seja, 1 parte de catalisador para 3 partes de tinta. Misture bem e aguarde entre 20 e 30 minutos. Dilua a tinta (20% a 50%, ou de acordo com o modo de pintura) com solvente **4801.SOLV** para ajustar a viscosidade ideal para aplicação.

Obs.: Para secagem mãos rápida fazer a diluição com o Solvente 4200.SOLV.

Pot Life (Tempo de vida útil da tinta após a mistura do catalisador)

A mistura (tinta + catalisador) deve ser utilizada em até 8 horas. Para evitar desperdício, não misture mais do que a quantidade necessária para este período.

Aplicação: Pincel, rolo ou pistola.

Secagem:**Ao toque**

2 horas

Secagem Total

72 horas

O tempo de secagem poderá variar de acordo com a temperatura ambiente, a camada de tinta e/ou o processo utilizado na pintura.

Resistência: Excelente resistência a vários produtos químicos, ótima dureza.

Rendimento: 20 a 30m² p/GL de 3.6L.

Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.

Cores Disponíveis

Consulte nosso departamento comercial.

Produtos Auxiliares**Código**Catalisador **4801.CAT**Verniz Incolor **4801.VIN**Solvente para Diluição **4801.SOLV**Solvente para Diluição **4200.SOLV****Embalagens Disponíveis****Tinta e Verniz:** Lata de 900 ml | Lata de 3.6 Litros | **Catalisador:** Lata de 225 ml**Informações Adicionais****Validade: 36 meses**