

Produto | **TINTA VINÍLICA SEMI-BRILHANTE PARA LONAS** Código | **8200**  
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS E AEROGRÁFICAS**

### Indicações

Indicada para impressões serigráficas e também aerográficas (pistola) sobre lonas de vinil tipo Night and Day, Sanlux e Vinilight, para confecção de luminosos, banners, faixas e chapas de PS (poliestireno). Possui excelente resistência externa e acabamento semi-brilhante.

### Instruções de uso

**Preparação:** É recomendado imprimir com malha serigráfica de 120 a 77 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade, adicionar entre 5% e 15% de solvente 4800.SOLV ou retardador 4800RT.SOLV.

**Pintura por aerógrafo (pistola):** Diluir com solvente 4200.SOLV na proporção de 50% de tinta e 50% de solvente 4200, ou 35% de tinta e 65% de solvente 4200.SOLV.

**Preparação da superfície:** Recomendamos a limpeza da lona, antes do uso, com álcool etílico. Como segunda opção, recomendamos a limpeza com detergente ou sabão de coco. Secar bem o material antes de aplicar a película.

**Secagem:** **3 horas**

**Rendimento:** 45m<sup>2</sup> p/kg (impresso com tela 120 fios) / 20 a 30m p/ GL de 3.6L (aplicado por pulverização).

Recomendamos que o recorte seja feito no máximo em 48 horas após a aplicação, para evitar que a película se retraia e solte nos cantos da aplicação. Se necessário, remover com água logo após a aplicação.

**Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.**

### Cores Disponíveis

A linha de tintas Vinílicas Semi-Brilhantes 8200 dispõe de uma grande variedade de cores. Para maiores informações sobre cores primárias, especiais, personalizadas e cartela pantone consultar nosso departamento comercial.

### Produtos Auxiliares

	Código
Verniz Incolor.....	<b>8200.VIN</b>
Solvente Especial para Diluição (uso em serigrafia na proporção de 10 a 20%).....	<b>4800.SOLV</b>
Solvente Retardador.....	<b>4800RT.SOLV</b>

### Embalagens Disponíveis

**Tinta e Verniz:** Lata de 3.6 Litros | Lata de 900 ml

### Informações Adicionais

#### Pasta de Reticula 4110.PDR

Usada para rebaixar as cores, tanto na linha transparente como nas cores de cobertura, adicionado na proporção de 20% a 30%. Acima destes índices, o brilho da tinta tende a cair tornando-se acetinado.

#### Verniz Incolor 8200.VIN

Pode ser adicionado às tintas, resultando em maior transparência.

#### Película Azul Transparente

Recomenda-se para recorte de letras ou desenhos em lonas de vinil, podendo ser utilizada à pistola ou a pincel. Na utilização à pistola, dilua na proporção de 1:1 com uma solução de 50% de água e 50% de álcool etílico. Na utilização a pincel, dilua com 20 a 30% de álcool etílico por volume.

**Obs.** Pode ocorrer variações nas cores aplicadas em decorrência dos diferentes tipos de lonas, como também dos sistemas de pintura adotados. Os ajustes deverão ocorrer com o uso dos produtos indicados para corte da cor, bem como a devida iluminação do painel

**Validade: 36 meses**